



Samejima Corp.

商品説明書

種別 左官・塗装・クロス施工用

商品名

自然素材パテ

品番

NP-1

素材・成分

珪藻土、無機質硬化材、無機質骨材、珪石、メチルセルロース【増粘剤】、でんぷん糊【増粘剤】
(※【 】内は用途)

製造工程

上記原料を計量・混合・梱包・出荷

商品納期

※納期をご確認下さい。

価格

材料価格 ￥6,300/5kg
※消費税込み、送料は別途

施工可能面積

1袋5kgでベベルエッジせっこうボードのジョイント部
を目安として40㎡施工できます。

性能

・コテあるいは金ベラで容易に施工できます。

ホルムアルデヒド放散等級 日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305163
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

施工・使用方法

使用可能部位：壁・天井のジョイント部分

適合下地：せっこうボード

施工方法：1)施工前に準備する物

- ①混合容器
- ②計量容器
- ③攪拌機
- ④水道水、またはそれに準ずる水(水温10℃以上、冷水は避けて下さい。)
- ⑤施工道具一式

2) 混合 混合容器に水3.5ℓを入れ、材料を加えて均一なペースト状になるまで5分間混練して下さい。

3) 施工 せっこうボードジョイント部分に左官ゴテ、金ベラなどで詰め、乾燥後、ファイバーテープを貼り付け、再度20cm幅で塗り付けて下さい。

4) 乾燥

※詳細は、必ず指定の施工マニュアルを参照願います。

経年変化

躯体の動き、構造材の膨張収縮によるクラックの発生が予想されます。

備考